SHALOAT LA-25

MORTERO AUTONIVELANTE CEMENTICIO PARA ENCARPETADO DE PISOS

Mortero autonivelante cementiceo de dos componentes desarrollado especialmente con el fin de reparar roturas en hormigones de alta resistencia y realizar encarpetados autonivelantes sobre pisos de hormigón deteriorados, aumentando notablemente la resistencia mecánica, a la compresión, tracción y flexión.
Presenta muy baja contracción, permitiendo obtener superficies sin fisuras, libre de poros y con una excelente nivelación.
Tiene muy buena resistencia a los aceites y combustibles, resiste el daño por deshielo y congelación.
Actúa también como nivelador de superficies onduladas y obturador de poros.

USOS: Reparación y nivelación de pisos.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

VEHICULO		Polimero
SÓLIDOS INERTES		Cemento Pórtland, pigmentos,cuarzo, arena, carbonatos, etc.
SÓLIDOS EN PESO		88 %
SÓLIDOS EN VOLUMEN		76 %
PESO ESPECIFICO		1.9 grs./cm^3
COLOR		Gris cemento
TERMINACION		mate
RENDIMIENTO IDEAL		1.9 kg/m² y por mm de espesor
ESPESOR DE PELICULA SECA		4 a 5 mm
CANTIDAD DE MANOS		1
COMPONENTES		1
SECADO	TACTO	20min.
	DURO	3 hs
	FINAL	72 hs
REPINTADO		1 hs.
ALMACENAJE (en condiciones adecuadas)		24 meses
Presentación		35 kg.

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

PREPARACION DE SUPERFICIES

En hormigón contaminado con aceites , grasas y suciedad lavar con soluciones detersivas y abundante agua dulce a alta presión. En superficies flojas o con sales solubles tales como sulfatos o cloruros lavar con abundante agua dulce a alta presión seguido de arenado, granallado o escarificado. En pisos nuevos alisados mecánicamente, dar rugosidad preferentemente por esmerilado. El hormigón de base debe tener una resistencia no inferior a 100 kg/cm².

MEZCLADO
Colocar en la mezcladora el componente líquido y luego el polvo. Mezclar durante dos minutos hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos. Se recomienda utilizar máquinas mezcladoras de bajas revoluciones.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío. Utilizar llana dentada que permita dejar un espesor de entre 4 y 5 mm. Luego pasar rodillo de púas.

SEGURIDAD E HIGIENE Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2017

consultas@poxdrive.com.ar
www.poxdrive.com.ar