



SUPER -TOP

MICROPISO EPOXI CEMENTICIO

Sistema EPOXI AGUA cementicio de tres componentes. Desarrollado para brindar una solución rápida y económica al problema del mantenimiento y embellecimiento de pisos y paredes, tanto a nivel hogareño, comercial como industrial, permitiendo reparar o acondicionar tanto áreas nuevas como usadas a un bajo costo y en mínimo plazo de ejecución de obra, aumentando enormemente **la resistencia mecánica, química y facilitando la limpieza**. Apto para condiciones de trabajo de entre -30°C hasta +80°C.

Muy versátil:

- 1 En la mayoría de los casos no requiere de imprimación.**
- 2 Se puede aplicar sobre superficies levemente húmedas**
- 3 Su acabado perfectamente sellado, permite utilizarlo como capa de terminación.**
- 4 Por su acabado levemente rugoso, es el producto ideal para zonas húmedas, ya que disminuye la posibilidad de accidentes.**
- 5 Se puede producir en los colores solicitados por el cliente, de acuerdo a la gama de colores indicados en el cuadro de Principales Características.**
- 6 Muy rápida habilitación a 24 hs de aplicado.**
- 7 Se comporta como plástico respecto de los impactos.**
- 8 No requiere la creación juntas de dilatación adicionales, solamente se deberán mantener las existentes.**

USOS

Está diseñado y formulado para ser usado tanto en pisos como en paredes interiores de todo tipo de emprendimientos ya sea en hogares, comercios o industria.



PRINCIPALES CARACTERISTICAS

VEHICULO		Epoxi – Poliamida
SÓLIDOS INERTES		Cargas de granulometría controladas
SOLVENTE		Contiene agua, alcohol isopropilico, emulsionante
SÓLIDOS EN PESO		80 %
SÓLIDOS EN VOLUMEN		80 %
PESO ESPECIFICO		1.5 grs./cm ³
COLOR		Blanco, Grises(perla, claro, medio, cemento y oscuro), rojo, arena, crema, marron, verde petróleo y esmeralda.
TERMINACION		Mate
RELACION DE MEZCLA		Usar modulo completo
VIDA UTIL DE LA MEZCLA		60 min. Para 4.5 Kg. #
CONSUMO		De 0.4 a 0.9 Kg./m ²
IMPRIMACION		Pisos de facil adhesión: Masterpox AC-4
ESPESOR DE PELICULA SECA		Entre 0.3 y 0.6 mm.
ESPESOR DE PELICULA HUMEDA		Entre 0.32 y 0.7 mm.
CANTIDAD DE MANOS		1 O 2
COMPONENTES		3
SECADO #2	TACTO	6 hs.
	DURO	24 hs
	FINAL	7 días.
ALMACENAJE (en condiciones adecuadas)		24 meses
Presentación		4.5 KG

La vida útil de la mezcla es afectada por el volumen mezclado, a medida que aumenta el mismo disminuye la vida útil

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

PREPARACION DE SUPERFICIES

En hormigón contaminado con aceites, grasas y suciedad lavar con soluciones deterativas y abundante agua dulce a alta presión.

Si la superficie tiene agua, esta última, se debe retirar con aspiradoras, o paños absorbentes, y posteriormente es recomendable trapear la superficie con alcohol etílico de uso industrial, para facilitar la evaporación del agua de la superficie a revestir.

En superficies con sales solubles tales como sulfatos o cloruros lavar con abundante agua dulce a alta presión . En pisos nuevos alisados mecánicamente, dar rugosidad preferentemente por esmerilado, arenado, granallado o escarificado.

El hormigón de base debe ser un H-21 o H-30 dependiendo de las exigencias mecánicas

MEZCLADO

Mezclar cuidadosamente los componentes A y B durante 30 segundos aproximadamente, agregar luego el componente C lentamente tratando de no incorporar aire, mezclar durante 1 minuto luego de agregada la totalidad de este componente. Se recomienda utilizar máquinas mezcladoras de bajas revoluciones verticales o mezclador de tambor rotativo



APLICACION

La superficie debe estar completamente limpia con una temperatura que esté por lo menos 3 °C por encima del punto de rocío. Se puede aplicar sobre superficies que se encuentren húmedas,

Se distribuye en forma uniforme con llana metálica.

SEGURIDAD E HIGIENE Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2009