# SAS-1 AD

## SELLADOR ACRILICO AL SOVENTE DE SECADO RAPIDO - *ANTIDESLIZANTE*

Sistema Acrílico base solvente, usado en la protección de PISOS tanto en interior como en el exterior. De secado rápido, habilitación al tránsito muy rápida, resistencia mecánica, con el incorporado de árido antideslizante apto para ser usado en pisos mojados, zonas de alta humedad, presencias de grasas o aceites, escaleras o rampas.

**USOS:** Como terminación en todo tipo de superficies.

**PRINCIPALES CARACTERISTICAS**

| | | |
|---|---|---|
| VEHICULO | | Resina acrílica |
| SÓLIDOS INERTES | | Árido antideslizante |
| SOLVENTE | | Alifáticos y aromáticos |
| SÓLIDOS EN PESO | | 45 % |
| SÓLIDOS EN VOLUMEN | | 45 % |
| PESO ESPECIFICO | | 1 grs./$cm^3$ |
| COLOR | | Laca transparente |
| TERMINACION | | Brillante |
| RENDIMIENTO IDEAL | | 10 $m^2$/l para 40µ de película seca |
| ESPESOR DE PELICULA SECA | | 30-40 µ por mano |
| ESPESOR DE PELICULA HUMEDA | | 75-100 µ por mano |
| CANTIDAD DE MANOS | | 1 o 2 |
| COMPONENTES | | 1 |
| SECADO | TACTO | 20min. |
| | DURO | 3 hs |
| | FINAL | 48 hs |
| REPINTADO | | 1 hs. |
| ALMACENAJE (en condiciones adecuadas) | | 24 meses |
| Presentación | | 1, 4, 10, 20 lt. |

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

**PREPARACION DE SUPERFICIES**

Remover grasas, aceites y suciedad lavando con alcoholes. Lijar para obtener mayor adherencia.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 ºC por encima del punto de rocío.

Dilución: de acuerdo a la técnica de aplicación
DILUYENTE POXDRIVE E-1; o multipropósito

HABILITACION AL TRANSITO PEATONAL: ENTRE LAS 16 Y 24 HS, LUEGO DE APLICADO.

**SEGURIDAD E HIGIENE Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.**

Última revisión: AGOSTO - 2014



consultas@poxdrive.com.ar
www.poxdrive.com.ar