



MASTERPOX AC-11

PRE PRIMER EPOXI SIN SOLVENTE

Sistema epoxi líquido de dos componentes desarrollado para usarse en como primer sobre todo tipo de pintura existente firmemente adherida, evitando tener que arenar la superficie para luego poder aplicar un esquema de alta eficiencia como ser fondos o esmaltes Epoxis y Poliuretánicos. Adhiere perfectamente sobre Aluminio y Acero inoxidable.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

VEHICULO	Epoxi – poliamina-amida	
SÓLIDOS INERTES	no contiene	
SOLVENTE	no contiene	
SÓLIDOS EN PESO	99 % ± 1 %	
SÓLIDOS EN VOLUMEN	99 % ± 1 %	
PESO ESPECIFICO	1.00 grs./cm ³	
COLOR	Ámbar	
TERMINACION	Brillante	
RELACION DE MEZCLA	1:1 en volumen	
VIDA UTIL DE LA MEZCLA	60 min. Para 100 g #	
CONSUMO	8 m2/lt	
ESPESOR DE PELICULA SECA	120 micrones	
ESPESOR DE PELICULA HUMEDA	120 micrones	
CANTIDAD DE MANOS	1	
COMPONENTES	2	
SECADO	TACTO	6 HS
	DURO	24 hs
	FINAL	7 días.
REPINTADO	7 días	
ALMACENAJE (en condiciones adecuadas)	24 meses	
Presentación	8, 20 y 40 lt.	

La vida útil de la mezcla es afectada por el volumen mezclado, a medida que aumenta el mismo disminuye la vida útil

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

PREPARACION DE SUPERFICIES

Los sustratos deben estar perfectamente secos, limpios, libres de polvo, grasas, oxido y todo material ajeno a estos.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 °C por encima del punto de rocío.

Para su correcta utilización y curado se requiere que la temperatura sea mayor a 9°C.

- Mezclar cuidadosamente los componentes “A” y “B” hasta uniformidad.
- Aplicar con Pincel o rodillo.
- Dilución: no corresponde. Para la limpieza de las herramientas usadas: DILUYENTE E-1

SEGURIDAD E HIGIENE Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2009