



ACRILICO A-1

Sistema acrílico carboxilado plastificado de un solo componente, desarrollado para la protección de hormigón o metálicos, con la aplicación del fondo anticorrosivo adecuado. Tiene un alto brillo. Posee muy buena resistencia a los rayos ultravioletas y rápido secado.

USOS En la industria en general, como agente protector y de embellecimiento de superficies cementiceas y ferrosas.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

VEHICULO	Acilico carboxilado termoplastico	
SÓLIDOS INERTES	Pigmentos y cargas	
SOLVENTE	Alifáticos y aromaticos	
SÓLIDOS EN PESO	55 %	
SÓLIDOS EN VOLUMEN	45 %	
PESO ESPECIFICO	1,12 grs/cm ³	
COLOR	Según carta	
TERMINACION	brillante	
RENDIMIENTO IDEAL	10 m ² /l para 40µ de película seca	
ESPESOR DE PELICULA SECA	30-40 µ por mano	
ESPESOR DE PELICULA HUMEDA	75-100 µ por mano	
CANTIDAD DE MANOS	2 o 3	
COMPONENTES	1	
SECADO	TACTO	20 min.
	DURO	2 hs
	FINAL	72 hs
REPINTADO MINIMO	3 hs., maximo sin limite.	
ALMACENAJE (en condiciones adecuadas)	24 meses	
Presentación	4, 10, 20 lt.	

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar

PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar sales solubles (cloruros y sulfatos) lavando con abundante agua dulce a presión. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con soluciones deterativas, seguido de enjuague con agua dulce. Eliminar pintura existente pobremente adherida por cepillado, rasqueteado o arenado suave.

DATOS DE APLICACIÓN:

La temperatura debe estar por lo menos 3 °C por encima del punto de rocío.

Dilución: de acuerdo a la técnica de aplicación
DILUYENTE POXDRIVE A-1

SEGURIDAD E HIGIENE Conservar el envase bien cerrado. Evitar el contacto prolongado con la piel. Si entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

Última revisión: abril - 2009

Página:1 de 2

